

PRODUKTDATENBLATT

Baustoffgemisch Sorte II



0-22 mm



0-45 mm

Kurzbeschreibung	Abrisstoffe aus dem Hochbau werden nach Stoffgruppen getrennt gelagert und bei der Aufgabe zum Brecher dosiert
Grundbestandteile	Ziegel-, Kasa-, Mörtel, Beton, Keramik
Farbe	rot, weiß, grau
Kornform	Oval, kantig
Eigenschaften	Sorte II ist raum- und witterungsbeständig, wärmedämmend, gering Wasserdurchlässig
Kornbereiche	0-22 mm, 0-32 mm, 0-45 mm
Technische Daten	Schüttgewicht 1 m ³ = 1,4 t Einbaugewicht 1 m ³ = 1,7 t
Anwendungsbereiche	Park- und Lagerplätze, Zufahrtsstraßen, Auffüll- und Dammmaterial
Einsatzrestriktionen	- Nicht geeignet als Unterbau für Autobahnen und schweren Verkehr - Für die Wasserschutzzone III ist die Unbedenklichkeit im Einzelfall nachzuweisen
Qualitätsüberwachung	Das Material wird eigen und fremd kontrolliert im Rahmen der gültigen Regelwerke gemäß den entsprechenden Richtlinien und Merkblättern.
Preise	auf Anfrage
Vertrieb und Beratung	BARAB GmbH
Lieferwerk	BARAB GmbH
Verladezeit	Montag bis Donnerstag von 7.00 bis 16.00 Uhr Freitag von 7.00 bis 15.00 Uhr oder nach Vereinbarung
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Lieferung	per LKW (3-, 4-Achser oder Sattelzug)