

## PRODUKTDATENBLATT

### Wegegranulat



0-16 mm

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausbaustoffe aus dem Straßen- und Tiefbau.
<b>Grundbestandteile</b>	ca. 90 % Asphaltaufbruch, max. 5 % Beton
<b>Farbe</b>	grau
<b>Kornform</b>	Oval, kantig
<b>Eigenschaften</b>	Asphaltgranulat ist raum-, frost- und witterungsbeständig, wärmedämmend, bindefähig, gering Wasserdurchlässigkeit
<b>Kornbereiche</b>	0-16 mm, 0-22 mm
<b>Technische Daten</b>	Schüttgewicht 1 m <sup>3</sup> = 1,7 t Einbaugewicht 1 m <sup>3</sup> = 2,1 t
<b>Anwendungsbereiche</b>	Erd- und Straßenbau in offener und überdeckter Bauweise, Flächenbefestigung für Geh- und Radwege, Park- und Lagerplätze
<b>Einsatzrestriktionen</b>	Für die Wasserschutzzone III ist die Unbedenklichkeit im Einzelfall nachzuweisen
<b>Qualitätsüberwachung</b>	Das Material wird eigen und fremd kontrolliert im Rahmen der gültigen Regelwerke gemäß den entsprechenden Richtlinien und Merkblättern. Die BARAB GmbH verarbeitet nur Asphalt der Verwertungsklasse A, A1 Entsprechende Gutachten werden vorab angefordert.
<b>Preise</b>	auf Anfrage
<b>Vertrieb und Beratung</b>	BARAB GmbH
<b>Lieferwerk</b>	BARAB GmbH
<b>Verladezeit</b>	Montag bis Donnerstag von 7.00 bis 16.00 Uhr Freitag von 7.00 bis 15.00 Uhr oder nach Vereinbarung
<b>Lieferzeit</b>	nach Vereinbarung
<b>Lieferung</b>	per LKW (3-, 4-Achser oder Sattelzug)